

型号	粘度 (mPa·S)	温度范围 (°C)	最大填充间隙 (mm)	初固时间 (S)	剪切强度 (mPa)
LOC-401-20G	90~140	-53~120	0.13	10	26
LOC-460-20G	30~60	-53~100	0.1	50	18
LOC-406-20G	10~30			15	22
LOC-414-20G	100~150	-53~82	0.15	20	
LOC-496-20G				30	
LOC-480-20G	100~500	-53~99		90	26
LOC-495-20G	20~50	-53~120	0.1	20	19
LOC-498-20G	400~600	-53~121	0.18	50	